

## CERA DE ENCALADO

Cera para suelos fabricada tradicionalmente a base de materias primas naturales, aceite de trementina portugués y blanco de titanio.

- » Cera decorativa para suelos que permite obtener un acabado de madera cerámico.

### DATOS TÉCNICOS

**Tipo de producto**  
base de disolvente

**Limpieza**  
limpiador de cera

**Componentes sólidos**  
+/- 48 %

**Colores disponibles**  
blanco de titanio

**Rendimiento**  
ca 7-12 m<sup>2</sup>/litro

**Tiempo de secado**  
12 horas

**Almacenamiento/transporte**  
entre 5°C y 25°C

#### Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.



0,5kg

5kg



### PREPARACIÓN

Se recomienda utilizar CERA DE ENCALADO sobre la madera cepillada para obtener el mejor resultado. Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego con grano 100. La madera se puede cepillar con un cepillo de cobre.

### APLICACIÓN

Aplique CERA DE ENCALADO con un pincel en la dirección de la veta de la madera. Deje secar durante unos 5 minutos y limpie uniformemente la cera hasta que las vetas de la madera se llenen de cera blanca.

### ACABADO

Se recomienda aplicar una capa de CERA SUPERIOR clara como capa de protección sobre la CERA DE ENCALADO.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠

ATENCIÓN: No aplique nunca un barniz o un aceite después de utilizar LIMING WAX.