

## OCULTO PLUS

OCULTO PLUS es un aceite de impregnación en base agua de acabado invisible ideal para su aplicación en parqués y muebles de madera. Es respetuoso con el medio ambiente ya que está elaborado con un 35 % de materias primas biodegradables. La madera tendrá un aspecto ligeramente intenso y ultramate. OCULTO PLUS no amarillea y cuenta con propiedades antideslizantes.

- » Acabado invisible definitivo
- » Aspecto ligeramente intenso
- » Muy fácil de aplicar
- » No amarillea

### DATOS TÉCNICOS

**Tipo de producto**  
al agua

**Limpieza**  
agua

**Grado de brillo**  
invisible

**Disponibles en cajas de**  
6 x 1L, 4 x 5L

**Viscosidad**  
+/- 25 sec - DIN 4 mm

**Componentes sólidos**  
+/- 31%

**Rendimiento**  
125-150 sq.ft./L per coat / 470 - 560 sq.ft./gal

**Tiempo de secado**  
Antiadherente al polvo:  
después de 20 a 30 minutos  
Se puede lijar: después de 4 a 6 horas  
Soporta peso ligero: después de 24 horas  
Totalmente endurecido: Después de +/- 7 días

**Grano de lija**  
P 120-150

**Almacenamiento/transporte**  
entre 5°C y 25°C

**Tratamiento de residuos**  
Deshacerse de los residuos y envases vacíos de acuerdo con la normativa local.



OPTIONAL  
HARDENER



PROTECCIÓN  
INTERIOR

### PREPARACIÓN

Asegúrese de eliminar cualquier recubrimiento anterior y que la madera no tenga polvo ni ningún otro tipo de suciedad. Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Se puede usar sobre madera lijada, plana y cepillada.

### APLICACIÓN

OCULTO PLUS se puede utilizar tanto como capa de imprimación, como mano de acabado. Se puede aplicar en tres capas. Remover bien antes de usar y no diluir. Aplicar el producto utilizando un rodillo, brocha o pistola pulverizadora. Se recomienda usar un rodillo de pelo corto (microfibra de 4-6 mm). Póngase en contacto con el servicio técnico de Ciranova® si desea realizar la aplicación con pistola pulverizadora. Aplique la primera mano en la dirección de la madera. Transcurridas entre 4 y 6 horas, aplique una segunda mano en el mismo sentido que la primera. Deje secar durante 12 a 24 horas y después realice un lijado intermedio utilizando una lija de 180-220, tras lo cual deberá aplicar la tercera capa. **OPCIONALMENTE: SE PUEDE AÑADIR UN ENDURECEDOR PLUS (10%) PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA.**

### ACABADO

OCULTO PLUS se usa tanto como imprimación como producto de acabado.

### MANTENIMIENTO

Mantenimiento habitual con Ciranova® HARD FLOOR FRESH. Utilizar UNICARE X-MATT para el mantenimiento periódico. Ciranova® HARD FLOOR CLEANER se utiliza para suelos muy lacados y para la eliminación de capas de barniz antiguas.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Utilizar solo materiales no corrosivos. Limpiar todos los materiales con agua inmediatamente después de su uso. En el caso de maderas exóticas, se debería hacer una prueba del acabado antes de usarlo. Para aplicaciones industriales, póngase en contacto con el servicio técnico de Ciranova®. **Los productos al agua cuando entran en contacto con el aire pueden formar películas. Si es necesario, filtrar antes de usar.**