

UN1CO

Aceite de 2 componentes y 1 capa de última generación que utiliza materiales naturales renovables. Gracias a su tecnología especial, solo requiere la aplicación de una capa. La combinación de aceite y endurecedor ofrece un secado rápido y una excelente resistencia a productos químicos.

- » Protege y da color en una sola capa.
- » Secado rápido.
- » Libre de COV.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto
100% aceite

Limpieza
Cleaning Thinner Ciranova®

Proporción de mezcla
100/30

Viscosidad
+/-40 sec - DIN 4 mm

Componentes sólidos
100%

Disponible en cajas de
6 x 1.3L

Rendimiento
550-650 sq.ft./L / 2080 - 2460 sq.ft./gal

Tiempo de secado
Pueden colocarse cargas ligeras encima tras 24 horas. Secado completo tras +/- 10 días

Grano de lija
P 100-120

Almacenamiento/transporte
entre 5 °C y 25 °C

Tiempo abierto para aplicación
+/- 3 horas tras añadir el endurecedor

Tratamiento de residuos
Deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.



EN 717-1, Klasse EI

No VOCs emission according to CDPH/EHLB/STANARD Method v1.1.2010



PREPARACIÓN

Asegúrese de eliminar completamente cualquier capa vieja de acabado y de que el suelo esté libre de polvo y otra suciedad. Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Puede usarse en madera lijada y cepillada. Para un coloreado más intenso, la madera puede humedecerse previamente.

APLICACIÓN

Remover y agitar bien antes de usar. Mezcle el aceite con el endurecedor (100/30) y deje reposar el producto durante unos 10 minutos. Aplique UN1CO uniformemente con una pulidora de suelos o brocha. Deje que UN1CO se asiente y elimine el aceite sobrante antes de 15 minutos con un disco o paño hasta que la superficie esté seca al tacto. Haga una prueba de UN1CO antes de usarlo con maderas exóticas. Para aplicaciones industriales (rodillo, espray), consulte con el servicio técnico de Ciranova®.

ACABADO

Para una protección óptima y mantenimiento mínimo, puede dar un acabado a UN1CO con FORTICO 2C. Deje secar UN1CO durante 12 horas antes de aplicar el Hardwaxoil TITAN con rodillo. Para el FORTICO 2C dejar secar por lo menos durante 48 horas antes de la aplicación. Consulte la hoja de datos técnicos correspondiente.

MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento regular, recomendamos Jabón para Parqués de Ciranova®. Para el mantenimiento periódico, use Aceite de mantenimiento de Ciranova® o, en caso de suciedad excesiva, use primero Limpiador intensivo de Ciranova. UN1CO se endurece totalmente al cabo de +/- 7 días. No utilice ningún producto de mantenimiento o agua sobre el suelo durante ese periodo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los residuos de aceite seco pueden inflamarse espontáneamente. Los discos y ropa usados deben sumergirse en agua tras su uso. El color final depende del tipo de madera, el lijado y la cantidad aplicada. **Por eso se recomienda hacer siempre una prueba de color sobre la madera.**