

WOODLOOK PLUS

WOODLOOK PLUS es un aceite de impregnación en base agua de acabado invisible ideal para su aplicación en parques y muebles de madera. Es respetuoso con el medio ambiente ya que está elaborado con un 35 % de materias primas biodegradables. La madera tendrá una aspecto ligeramente decolorado y ultramate. WOOD-LOOK PLUS no amarillea y cuenta con propiedades anti-deslizantes.

- » Acabado invisible definitivo
- » Aspecto ligeramente decolorado
- » Muy fácil de aplicar
- » No amarillea

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto

al agua

Limpieza

agua

Grado de brillo

invisible

Disponibles en cajas de

6 x 1L, 4 x 5L

Viscosidad

+/- 25 sec - DIN 4 mm

Componentes sólidos

+/- 31%

Rendimiento

125-150 sq.ft./L per coat / 470 - 560 sq.ft./gal

Tiempo de secado

Antiadherente al polvo:

después de 20 a 30 minutos

Se puede lijar: después de 4 a 6 horas

Soporta peso ligero: después de 24 horas

Totalmente endurecido: después de +/- 7 días

Grano de lija

P 120-150

Almacenamiento/transporte

entre 5°C y 25°C

Tratamiento de residuos

Deshacerse de los residuos y envases vacíos de acuerdo con la normativa local.



OPTIONAL
HARDENER



PREPARACIÓN

Asegúrese de eliminar cualquier recubrimiento anterior y que la madera no tenga polvo ni ningún otro tipo de suciedad. Lijado con el método correcto : lijado profundo con grano 60-80-100 y luego lijado con grano 100. Se puede usar sobre madera lijada, plana y cepillada.

APLICACIÓN

WOODLOOK PLUS se puede utilizar tanto como capa de imprimación, como mano de acabado. Se puede aplicar en tres capas. Remover bien antes de usar y no diluir. Aplicar el producto utilizando un rodillo, brocha o pistola pulverizadora. Se recomienda usar un rodillo de pelo corto (microfibra de 4-6 mm). Póngase en contacto con el servicio técnico de Ciranova® si desea realizar la aplicación con pistola pulverizadora. Aplique la primera mano en la dirección de la madera. Transcurridas entre 4 y 6 horas, aplique una segunda mano en el mismo sentido que la primera. Deje secar durante 12 a 24 horas y después realice un lijado intermedio utilizando una lija de 180-220, tras lo cual deberá aplicar la tercera capa. **OPCIONALMENTE: SE PUEDE AÑADIR UN ENDURECEDOR PLUS (10%) PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA.**

ACABADO

WOODLOOK PLUS se puede utilizar tanto como capa de imprimación, como mano de acabado.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento habitual con Ciranova® HARD FLOOR FRESH. Utilizar UNICARE X-MATT para el mantenimiento periódico. Ciranova® HARD FLOOR CLEANER se utiliza para retirar exceso de barniz y para la eliminación de capas de barnices viejos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Utilizar solo materiales no corrosivos. Limpiar todos los materiales con agua inmediatamente después de su uso. En el caso de maderas exóticas, se debería hacer una prueba del acabado antes de usarlo. Para aplicaciones industriales, póngase en contacto con el servicio técnico de Ciranova®. **Los productos al agua cuando entran en contacto con el aire pueden formar películas. Si es necesario, filtrar antes de usar.**