

UN1CO

Bi-composant, huile avec passage en 1 couche de dernière génération qui utilise des matières premières renouvelables. Grâce à cette technologie spéciale, l'application se fait en une seule couche. La combinaison de l'huile et du durcisseur assure un séchage rapide et une excellente résistance chimique.

- » Couleur et protection en 1 seule couche
- » Séchage rapide
- » Facile à appliquer
- » Sans COV

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

100% huile

Nettoyage

Diluant de nettoyage

Proportions du mélange

100/30

Viscosité

+/-40 sec - DIN 4mm

Matières solides

100%

Conditionnement

6 x 1 L / 6 x 0,3 L

Couleurs disponibles

16 couleurs

Rendement

50 - 60 m²/litre

Séchage/temps de réaction

Sec au toucher après 24 heures.

Durcissement complet : +/- 10 jours

Grain abrasif

P 100-120

Transport

entre 5°C et 25°C

Durée de vie en pot

+/- 3 heures après ajout du durcisseur

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Avant application, le sol peut être humidifié légèrement afin d'éviter les chevauchements.

APPLICATION

Bien agiter et remuer avant utilisation. Mélangez l'huile avec le durcisseur (100/30) et laissez reposer le produit pendant 10 minutes. Appliquez l'UN1CO uniformément avec une polisseuse ou un balai brosse. Laissez agir l'UN1CO pendant 10 à 15 minutes, puis éliminez l'excès d'huile en le frottant avec une éponge ou un chiffon jusqu'à ce que la surface soit sèche au toucher.

Pour les bois exotiques, l'UN1CO doit être testé au préalable. Pour les applications industrielles (laminage, pulvérisation), veuillez consulter le service technique de Ciranova®.

TEMPS DE SÉCHAGE

+/- 24 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Pour une protection optimale et un minimum d'entretien, les finitions de l'UN1CO peuvent également être réalisées avec le TITAN ou le FORTICO 2C. Consulter la fiche technique correspondante.

ENTRETIEN

Pour un entretien régulier, nous recommandons le SAVON POUR PARQUET Ciranova®. Pour l'entretien périodique, utilisez l'HUILE D'ENTRETIEN Ciranova® et en cas de sols encrassés, utilisez d'abord le NETTOYANT INTENSIF Ciranova®. UN1CO ne durcit complètement qu'après +/- 7 jours.

Pendant cette période, le sol ne doit pas être traité avec de l'eau ou des produits d'entretien.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable!