

HARDWAXOIL MAGIC IMPROVED FORMULA

Gemodificeerde parketolie met een uitstekende slijtvastheid. Goede vulling, natuurlijke kleur, zeer goede chemische en mechanische weerstand. Zeer mat en glimt niet op. De bestendigheid kan nog verbeterd worden door toevoeging van een harder UA.

- » Matte, natuurlijke afwerking die de natuurlijke uitstraling van het houtoppervlak behoudt.
- » Snel drogend.
- » uitstekende chemische bestendigheden.

TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Reinigingsthinner Ciranova

Mengverhouding

Optioneel harder UA: 100/5

Glansgraad

Ultra mat

Viscositeit

+/- 50 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen

+/- 47%

Verpakking

6 x 1 L

4 x 5 L

Aantal kleuren

16 kleuren

Verbruik

40-50 m²/liter per laag

Droogtijden

Overschilderbaar: natural na +/- 6 uur

gekleurd: 12 uur

Licht belastbaar na 24 uur.

Volledig uitgehard na +/- 10 dagen

Schuurkorrel

P 100-120

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Potlife

+/- 4 uur na toevoeging van de verharder

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Schuren volgens de juiste schuurwijze :diepteschuren korrel 60-80-100 en daarna polierschuren met schuurgaas 100. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Voor een intensievere aankleuring kan men het hout eerst voorbenatten.

APPLICATIE

Voor gebruik goed schudden en oproeren. HARDWAXOIL MAGIC egaal aanbrengen met een boenmachine of met borstel. Laat de Hardwaxoil Magic inwerken en verwijder binnen enkele minuten de overtollige olie door deze in te poetsen met een pad of een doek tot het oppervlak handdroog aanvoelt. Voor harde houtsoorten zoals eik zijn 2 lagen vereist. Meerdere lagen kunnen toegepast worden voor zachte houtsoorten. Voor exotische houtsoorten dient men de Hardwaxoil Magic vooraf te testen. Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden.

DROOGTIJD

Natural overschilderbaar na +/- 6uur. Gekleurd na +/- 12uur. Droogtijden afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Een gekleurde olie dient men nadien af te werken met een laag Hardwaxoil Magic (Satin) of met de Hardwaxoil TITAN (roltoepassing).

ONDERHOUD

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij zware vervuiling dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt te worden.

Hardwaxoil MAGIC is pas volledig uitgehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doek dient men na gebruik onder te dompelen in water. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!

