

## HARDWAXOIL MAGIC SATIN

Satijn versie van de Hardwaxoil Magic. Geeft de vloer een mooie, satijnen glans. De bestendigheden kunnen nog verbeterd worden door toevoeging van een harder UA 5% (optioneel).

- » Naturelle satijn afwerking.
- » Snel drogend.
- » Uitstekende chemische bestendigheden.

### TECHNISCHE INFO

**Producttype**

Solventgedragen

**Reiniging**

Reinigingsthinner Ciranova

**Mengverhouding**

Optioneel harder UA: 100/5

**Glansgraad**

Satijn

**Viscositeit**

+/- 50 sec - DIN 4mm

**Vaste stoffen**

+/- 47%

**Verpakking**

6 x 1 L

4 x 5 L

**Aantal kleuren**

kleurloos - satin glans

**Verbruik**

40-50 m<sup>2</sup>/liter per laag

**Droogtijden**

Overschilderbaar: na +/- 6 uur

Licht belastbaar na 24 uur.

Volledig uitgehard na +/- 10 dagen

**Schuurkorrel**

P 100-120

**Opslag/transport**

tussen de 5°C en 25°C

**Potlife**

+/- 4 uur na toevoeging van de verharder

**Houdbaarheid**

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

**Afval**

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L

5L



### VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout.

### APPLICATIE

Voor gebruik goed schudden en oproeren. HARDWAXOIL MAGIC egaal aanbrengen met een boenmachine of met borstel. Laat de Hardwaxoil Magic inwerken en verwijder binnen enkele minuten de overtollige olie door deze in te poetsen met een pad of een doek tot het oppervlak handdroog aanvoelt. Voor harde houtsoorten zoals eik zijn 2 lagen vereist. Meerdere lagen kunnen toegepast worden voor zachte houtsoorten. Voor exotische houtsoorten dient men de Hardwaxoil Magic vooraf te testen. Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden.

TIP: om de open tijd van de olie te verlengen kan men olie vertrager Ciranova toevoegen.

### DROOGTIJD

Natural overschilderbaar na +/- 6uur. Droogtijden afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

### AFWERKING

Een gekleurde olie dient men nadien af te werken met een laag Hardwaxoil Magic (Satin).

### ONDERHOUD

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij zware vervuiling dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt te worden.

Hardwaxoil MAGIC is pas volledig uitgehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

### BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doekendient men na gebruik onder te dompelen in water.