

## FORTICO 1C SATIN MATT - NATURAL

Excellent vitrificateur PU en phase aqueuse pour parquet avec passage modéré. FORTICO 1C possède une très haute résistance chimique et mécanique. Application facile sans chevauchements ni marques de rouleaux. FORTICO 1C est utilisé pour la finition des parquets et planchers dans les maisons individuelles et autres lieux soumis à une usure modérée.

- » Haute résistance aux rayures grâce à la technologie anti-rayures.
- » Résistance à l'usure élevée.
- » Ne brille pas.

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Type de produit

à base d'eau

#### Nettoyage des outils

eau

#### Niveau de brillance

Mat 10-15 ; Satiné 35-50 ; Natural <5

#### Viscosité

+/-25 sec - DIN 4mm

#### Conditionnement

6 x 1 L

4 x 5 L

#### Consommation

10-12m<sup>2</sup>/litre par couche

#### Séchage/temps de réaction

Sec au toucher après 2 heures

Ponçable : après 3 à 5 heures

Trafic léger après 12h

Durcissement complet après 7 à 10 jours

#### Grain abrasif

P 120-150

#### Transport

entre 5°C et 25°C

#### Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



### TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé. Pour une finition plus claire et naturelle, vous pouvez d'abord utiliser FORTICO 1C NATURAL comme base. Pour les sols chauffants, bois exotiques et liège, nous vous recommandons FORTICO SEALER comme base.

### APPLICATION

Utilisez FORTICO 1C à la fois comme couche de base et de finition. Appliquez le produit au spalter ou au rouleau (microfibre 8 mm) en 3 couches.

Première couche : appliquez environ 10 m<sup>2</sup>/L et laissez sécher pendant +/- 3 heures.

Deuxième couche : appliquez environ 10 m<sup>2</sup>/L de la même manière que la première couche et laissez sécher pendant +/- 3 heures. Ensuite, poncez avec un papier abrasif 120-150, dépoussiérez et appliquez la troisième couche avec environ 10 m<sup>2</sup>/L.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Trafic léger après 12 heures.

Durcissement complet après 7 à 10 jours.

Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

### TRAITEMENT ULTÉRIEUR

FORTICO 1C peut être utilisé comme couche de base et de finition.

### ENTRETIEN

Entretenez régulièrement avec le HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Pour un entretien périodique, utilisez le HARD FLOOR POLISH Ciranova® ou l'UNICARE X-MATT Ciranova®. HARD FLOOR CLEANER Ciranova® est utilisé pour nettoyer les sols très encrassés et pour retirer les anciennes couches de vernis.

### INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. Pour les applications industrielles, veuillez consulter le service technique Ciranova®. Les produits à base d'eau peuvent former une pellicule au contact de l'air. Pré-filtrez le produit si besoin.