

FORTICO SEALER

FORTICO SEALER est un fond dur en phase aqueuse spécial parquet, prêt à l'emploi et sans odeur. Il s'applique en une couche avant les vitrificateurs FORTICO 1C et 2C. Séchage rapide.

- » Préserve la couleur d'origine du bois
- » Recommandé pour les bois exotiques, les sols chauffants et liège

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage des outils

eau

Viscosité

+/-30 sec - DIN 4m

Conditionnement

4 x 2.5 L

Consommation

8 - 12 m²/litre par couche

Séchage/temps de réaction

Sec au toucher après 45 min. à 1 heure

Ponçable après : 2 à 3 heures

Grain abrasif

P 120-150

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



2,5L



TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Bien agiter FORTICO SEALER avant emploi. Ne pas diluer. Appliquez une couche au spalter ou au rouleau puis 2 couches de FORTICO 1C ou FORTICO 2C.

Sur le support liège, une ou 2 couches fines (15 m²/L) sont recommandées afin d'éviter le tirage de tanin.

TEMPS DE SÉCHAGE

Recouvrable : après 1h30 à 2 heures.

Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Les finitions du FORTICO SEALER doivent être réalisées avec un vernis de la gamme FORTICO.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

N'utilisez que du matériel inoxydable. Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. Pour les applications industrielles, veuillez consulter le service technique Ciranova®. Les produits à base d'eau peuvent former une pellicule au contact de l'air. Pré-filtrez le produit si besoin.