

HARDWAXOIL

Huile d'imprégnation à séchage rapide qui assure une bonne protection. Elle possède une bonne résistance chimique et donne un aspect soyeux et satiné aux meubles.

- » Donne au bois un aspect huilé et soyeux.
- » Facile à appliquer.
- » Disponible en 16 couleurs faciles à associer.



1L



DONNEES TECHNIQUES

Nettoyage des outils / dilution

Diluant SO Blanchon ou white-spirit

Niveau de brillance

Mat

Viscosité

+/- 30 sec - DIN 4mm

Conditionnement

1 L

Couleurs disponibles

16 couleurs

Consommation

25-30 m²/litre par couche

Séchage/temps de réaction

Ponçable après : +/- 12 heures

Usage léger : après 24 heures.

Séchage complet après +/- 10 jours

(Des couleurs très pigmentées peuvent augmenter légèrement le temps de séchage.)

Grain abrasif

100-120

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

PREPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Bien agiter et remuer avant utilisation. Appliquez uniformément l'HARDWAXOIL avec un spalter, un rouleau à poil ras (5 mm). Laissez l'HARDWAXOIL agir pendant 5 minutes et éliminer l'excès d'huile en l'essuyant avec un chiffon. Pour les bois durs comme le chêne, 2 couches sont nécessaires. Pour les bois poreux, une 3^{ème} couche peut être nécessaire. Pour les bois exotiques, l'HARDWAXOIL doit être testé à l'avance afin de vérifier le temps de séchage.

TEMPS DE SÉCHAGE

Il est possible d'appliquer la 2^{ème} couche après +/- 6 heures dans le cas de l'aspect naturel et après +/- 12 heures pour les aspects colorés. Les temps de séchage dépendent de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

HARDWAXOIL sèche complètement après +/- 10 jours. Pendant les 7 premiers jours, le support doit être faiblement sollicité (Pas de nettoyage à l'eau ou d'utilisation de produits ménagers)

ENTRETIEN

Pour l'entretien périodique, réaliser un léger égrenage au grain 120 avant d'appliquer une couche fine d'HARDWAXOIL. Après 5 min, éliminez l'excès d'huile en l'essuyant avec un chiffon.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable!