

HARDWAXOIL

Sneldrogende parketolie met een uitstekende slijtvastheid. Goede vulling en goede chemische en mechanische weerstand. Kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen zoals vloeren, trappen, meubelen en panelen.

- » Geeft het hout een klassieke hardwaxolie uitstraling.
- » Eenvoudig aan te brengen
- » Beschikbaar in 16 kleuren die men onderling kan mengen

TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Reinigingsthinner Ciranova

Glansgraad

Mat

Viscositeit

+/- 300 sec (ISO n°3 bij 20°C)

Vaste stoffen

+/- 35%

Verpakking

6 x 1 L

4 x 5 L

Aantal kleuren

16 kleuren

Verbruik

40-50 m²/liter per laag

Droogtijden

Licht belastbaar na 24 uur.

Volledig uitgehard na +/- 7 dagen Hoog gepigmenteerde kleuren verlengen de droogtijd.

Schuurkorrel

P 100-120

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Schuren volgens de juiste schuurwijze : diepteschuren korrel 60-80-100 en daarna polierschuren met schuurgaas 100. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Bij het gebruik van Hardwaxoil EFFECT BRONS of METALLIC is het aangeraden om de vloer vooraf te borstelen en eerst een donkere kleur (Aquestain zwart) aan te brengen.

APPLICATIE

Voor gebruik goed schudden en oproeren. Hardwaxoil egaal aanbrengen met een boenmachine, borstel of doek. Laat de Hardwaxoil inwerken en verwijder binnen enkele minuten de overtollige olie door deze in te poetsen met een pad of een doek tot het oppervlak handdroog aanvoelt. Voor harde houtsoorten zoals eik zijn 2 lagen vereist. Meerdere lagen kunnen toegepast worden voor zachte houtsoorten. Voor exotische houtsoorten dient men de Hardwaxoil vooraf te testen. Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden.

DROOGTIJD

De droogtijd onder standaardcondities (20°C, 50% HR) is +/- 6 uur. Bij afwerkingen met een hoog pigmentgehalte, kan de droogtijd onder standaardcondities (20°C, 50% RV), vertraagd worden tot max. 12 uur. De droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Een gekleurde olie dient men nadien af te werken met een Naturelle Hardwaxoil uit het Ciranova gamma: HARDWAXOIL naturel of HARDWAXOIL TITAN van het Ciranova gamma.

ONDERHOUD

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij zware vervuiling dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt te worden.

Hardwaxoil is pas volledig uit gehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doek dient men na gebruik onder te dompelen in water. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!

